

ACURE D 88 弹性粉

产品规格

外观	白色粉末
固体含量%	99±1
吸油量 %	90-120
粒径分布<30μm	99%
D50	7-9μm
堆积密度	340
密度, g/cm ³	1.05
pH 值 10% 溶液	6.5-7.5
可溶性重金属	无
可溶性酸碱	有限
热稳定性 140°C	稳定
耐醇、甲苯、醋酸丁酯、甲氧基醋酸丙酯	稳定

特性和应用

ACURE D 88 是改性聚氨酯弹性粉，不含传统的哑光剂如哑光粉和蜡。该产品用于低光泽和软触感光油，可赋予磨砂及橡胶手感、耐磨性和耐刮伤性以及出色的透明性。由于其很好的相容性，ACURE D 88可用于溶剂型和水性体系。

ACURE D 88 与聚氨酯混合使用，可赋予磨砂及橡胶手感，降低光泽和提高耐磨耐刮擦及耐候性。建议添加量为2-10%，具体用量依据配方的类型、光泽的高低而定。可在涂料生产的任何阶段添加。

在良好的搅拌条件下，ACURE D 88可直接添加到溶剂型或水性基料中。

贮存

该产品须在 5°C~40°C条件下存放，贮存期为一年。